



ECOPAINT IDROREPELENTE

IDROPITTURA IDROREPELENTE TRASPIRANTE AD ALTA
COPERTURA E RESA PER SUPERFICI INTERNE

Scheda Tecnica

COD. 130**RIF. 1104**

V.O.C.	inferiore a 1 gr/lt (la normativa impone un valore inferiore a 30 gr /lt)
TIPO DI LEGANTE	resina stirolo acrilica con monomero libero = zero
ASPETTO DEL FILM SECCO	Opaco vellutato
COLORI DISPONIBILI	Bianco
PESO SPECIFICO	1,50 kg/lt +/- 0,02 a 20° C
VISCOSITÀ DI FORNITURA	22.000 cps +/- 1000 (A6 V20) a 20° C
APPLICAZIONE	Pennello – Rullo - Spruzzo
a temp. ideale $\geq 5^{\circ}\text{C} \leq 30^{\circ}\text{C}$	
DILUIZIONE	30% – 40% con acqua
RESA MEDIA INDICATIVA	9 – 10 mq/lt
ESSICCAZIONE ad aria a 20°C	Fuori polvere 12–14 minuti Totale 24 ore
SOVRAVERNICIABILE	Dopo 4-5 ore

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

SUPPORTO NUOVO: non necessita di particolari preparazioni purché sia in buono stato e non sfarinante.

SUPPORTO GIÀ VERNICIATO: spazzolare, spolverare, stuccare e/o applicare una mano di fissativo ECOFIX.

In presenza di muffe prevedere idoneo trattamento (GERMOSOL + GERMOFIX).

IMPIEGO

Come finitura idrorepellente su superfici murali interne. Ottima copertura. Ideale per i professionisti del settore nelle applicazioni in locali pubblici, fabbriche alimentari, ospedali.

IL PRODOTTO DILUITO DEVE ESSERE IMPIEGATO ENTRO 2-3 GIORNI.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO

1 Anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. TEME IL GELO.

N.B.: Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative, la Barozzi Vernici tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo