



## **ECOPAINT TRASPIRANTE**

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI DI BUONA COPERTURA

### **Scheda Tecnica**

**COD. 129****RIF. 1104**

<b>V.O.C.</b>	inferiore a 1 gr/lt (la normativa impone un valore inferiore a 30 gr /lt)
<b>TIPO DI LEGANTE</b>	resina stirolo acrilica con monomero libero = zero
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	opaco
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Bianco
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,650 kg/lt +/- 0,02 a 20° C
<b>VISCOSITÀ DI FORNITURA</b>	21.000 cps +/- 1000 (A6 V20) a 20° C
<b>APPLICAZIONE</b>	Pennello – Rullo - Spruzzo
<b>a temp. ideale <math>\geq 5^{\circ}\text{C} \leq 30^{\circ}\text{C}</math></b>	
<b>DILUIZIONE</b>	30% – 40% con acqua
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	8 – 9 mq/lt
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20° C</b>	Fuori polvere 12–14 minuti Totale 24 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 4-5 ore

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

SUPPORTO NUOVO: non necessita di particolari preparazioni purché sia in buono stato e non sfarinante.

SUPPORTO GIÀ VERNICIATO: spazzolare, spolverare, stuccare e/o applicare una mano di fissativo ECOFIX diluito secondo l'assorbimento.

In presenza di muffe prevedere idoneo trattamento (GERMOSOL + GERMOFIX).

### **IMPIEGO**

Come finitura lavabile su superfici murali interne di abitazioni civili e cantieristica.

IL PRODOTTO DILUITO DEVE ESSERE IMPIEGATO ENTRO 2-3 GIORNI.

### **AVVERTENZE**

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

### **STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO**

1 Anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. TEME IL GELO.

N.B.: Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative, la Barozzi Vernici tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e d'impiego non sono soggette al proprio controllo